

THOMSIT

make it!

A brand of PCI – Für Bau-Profis

FF 69

DISPERZNÍ VYROVNÁVACÍ STĚRKA

K vyrovnání podkladu a jako zábrana proti migraci změkčovadel

VLASTNOSTI:

- Okamžitě použitelná
- K vyhlazení starých krytin s reliéfním povrchem
- Zábrana proti migraci změkčovadel na PVC a izolačních podložkách
- Vysoce flexibilní

OBLASTI POUŽITÍ:

Disperzní vyrovnávací stěrka s nízkým obsahem emisí, připravená k okamžitému použití:

- jako zábrana proti migraci změkčovadel, např. na PVC, CV krytinách, podkladech z pryžového granulátu, dřevotřískových deskách/OSB deskách
- k vyrovnání nepropustných, pevně ulpívajících zbytků lepidla
- k vyhlazení měkkých krytin v oblasti stěny
- k přestěrkování izolační podložky Thomsit Floor® TF 303

Nerovnosti od 1 mm mohou být vyrovnány v jednom pracovním kroku. Thomsit FF 69 splňuje nejvyšší požadavky na bezpečnost práce, kvalitu vzduchu v místnosti a ekologickou kompatibilitu.



Technické údaje

Dodávaná forma:	bílá, pastovitá
Balení:	PP-kbelík, 20 kg
Množství balení na paletě:	24 balení
Třída hořlavosti dle DIN EN 13501:	A2fl s1
Doba zpracování:	cca 30 minut
Pochůzná po:	cca 6 hodinách
Připravená k pokládce:	po cca 24 hodinách
Zatížení	vhodné pro zatížení pojezdem kolečkovou židlí dle DIN EN 12529
Teplotní odolnost po vytvrzení	do max. +50 °C, použitelné na vytápěné podlahové konstrukce
pro přepravu	+5 °C až +50 °C, chránit před mrazem
pro skladování	+10 °C až +30 °C
Skladovatelnost:	12 měsíců, v chladu a suchu

Výše uvedené časy platí za standardních klimatických podmínek (23 °C a 50 % relativní vlhkosti). V jiných klimatických podmínkách dochází ke zkrácení nebo prodloužení doby vytvrzování a schnutí.

Spotřeba

	Spotřeba:	Vydatnost/balení:
Hladké užité krytiny	nanášeno 1 vrstvě cca 400–600 g/ m ²	cca 40 m ²
Krytiny se strukturovaným povrchem	nanášeno 2 vrstvě cca 500–800 g/ m ²	cca 31 m ²
Ostatní podklady	nanášeno 1 vrstvě cca 600–1300 g/ m ²	cca 15–33 m ²
Thomsit TF 303	nanášeno 2 vrstvě cca 1300 g/ m ²	cca 15 m ²

PŘÍPRAVA PODKLADU

Je nutné dodržovat platné normy a předpisy. Podklad musí být čistý, pevný, suchý, bez trhlin a nečistot. Zásadní je dodržování následujících maximálních přípustných hodnot zbytkové vlhkosti (údaje v CM%):

Druh potěru	vytápěný	nevytápěný
cementový	1,8 %	2,0 %
kalcium sulfátový	0,3 %	0,5 %

ZPRACOVÁNÍ

Stěrku naneste rovnoměrně na podklad vhodnou zubovou špachtlí (např. A3, B1, B2 v závislosti na požadované tloušťce). Vyrovnajte pomocí hladítka. U starých užitných krytin nebo dřevotřískových desek nejprve vyrovnajte spáry a nechte krátce proschnout.

DŮLEŽITÉ POKYNY

- Po aplikaci je nutné zajistit vhodné podmínky pro vysychání a dodržet podmínky předepsané pro pokládku jednotlivých podlahovin.
- Podlahové práce provádět pouze při teplotě podkladu nad 15 °C, teplotě vzduchu nad 18 °C a relativní vlhkosti pod 75 %.
- Před dalšími pracovními kroky počkejte na úplné vyschnutí. K tomu vytvořte příznivé klimatické podmínky (doporučeno: 50 % rel. vlhkost, 20 °C) a umožněte dostatečnou cirkulaci vzduchu.

Vnikání vlhkosti do struktury podlahy je třeba vždy zabránit vhodnými opatřeními (např. izolačními pásy, uzavíracími nátěry). To platí zejména pro spojené podlahové konstrukce a betonové podlahy. Zbytky starých lepidel, samonivelačních hmot a původních krytin, pokud možno mechanicky zcela odstraňte. Užitné krytiny důkladně vyčistěte a přebruste. Nepoužívejte na textilní nebo vlněné krytiny.

Následně celoplošně přešpachtlujte jak je popsáno výše. Chcete-li vytvořit větší tloušťky (více než 1 mm) můžete Thomsit FF 69 opakovaně vrstvit, jakmile je předchozí vrstva stěrky dostatečně vyschlá.

- Čerstvě aplikovanou stěrku chraňte před přímým slunečním zářením a průvanem.
- Nemíchejte s jinými vyrovnávacími hmotami.
- Nepoužívejte ve venkovním prostředí, ani nevystavujte přímé nebo nepřímé vlhkosti. V případě pochybností použijte vhodná opatření proti vlhkosti.
- Nástroje ihned po použití očistěte vodou.
- Rozdělaná balení těsně uzavřete a co nejdříve je spotřebujte.
- Na Thomsit FF 69 používejte pouze disperzní lepidla

OCHRANA PŘI PRÁCI A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Produkt může vyvolat alergickou reakci
- Produkt může dráždit kůži.
- Při práci zamezit styku s kůží a očima.
- Nevdechovat. Při práci nejíst a nepít.
- Nenechávat zaschnout na kůži.
- Po zasažení vypláchnout postižené místo vodou.
- Používat ochranný oděv a rukavice.
- Uchovávat mimo dosah dětí.

Telefonní číslo pro naléhavé situace:
Toxikologické informační středisko
+420 224919293, +420 224915402,
+420 224914575
Na bojišti 1, 128 08 Praha 2
Česká republika

Mezinárodní tísňová linka:
Telefon: +49 180 2273-112

Další informace naleznete v bezpečnostním listu Thomsit.
Bezpečnostní list je k dispozici na www.thomsit.cz

SLUŽBY ARCHITEKTŮM A PROJEKTANTŮM

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u odborných poradců a v centrále společnosti.

POKYNY PRO LIKVIDACI

Přípravek odstraňovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. (Zákon o odpadech) v platném znění. Zabránit úniku produktů do vodních toků a kanalizace. Řiďte se pokyny pro odstraňování na obalu výrobku, nebo v bezpečnostním listu.

Master Builders Solutions CZ s. r. o.

K Májovu 1244, 537 01 Chrudim
Tel.: +420 469 607 111; fax: +420 469 607 112
info.cz@mbcc-group.com

Obchodní a odborné poradenství:

Čechy: +420 724 916 820; +420 724 940 257
Morava: +420 725 864 508; +420 724 532 473

Výše uvedené informace, zejména doporučení pro zpracování a použití našich produktů, jsou založené na našich odborných znalostech a zkušenostech. Protože se materiály a pracovní podmínky mohou lišit pro každou zamýšlenou aplikaci, a nemůžeme je proto ověřit, důrazně doporučujeme, aby zpracovatel přezkoušel vhodnost a možnost použití produktu pro danou aplikaci a použití. Právní odpovědnost nemůže být přijata na základě obsahu tohoto technického listu ani na základě poskytnutí ústních rad, pokud neexistují důkazy o úmyslném záměru nebo hrubé nedbalosti z naší strany. Prodávající neodpovídá za škodu, odchýlení se kupující při aplikaci a zabudování výrobků do stavby od technických podmínek, skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich použitelnosti. Tento technický list nahrazuje všechna předchozí vydání týkající se tohoto produktu.